

SC TERMO CONSTRUCT SRL

ROMANIA
Satu Mare
Drum Carei nr. 160
Tel: 0261-877 877
Fax: 0261-877 878
office@termoflex.ro



Arta finisajelor profesionale

www.termoflex.ro



Fișa tehnică

016

Mortar de tencuială pentru interior TERMOFLEX MG-25-I

Produs	Este un mortar uscat predozat, pe bază de ciment, pentru tencuieli și reparații.
Compoziție	Ciment, var, agregate naturale și măcinate și aditivi organici specifici.
Utilizare	Poate fi utilizat pentru tencuirea la interior a pereților de caramidă, BCA și beton, precum și la reparații mici ale tencuielilor existente.
Date tehnice	Culoarea : gri Granulația maximă: 0,6 mm Rezistența la compresiune: min.2,5 N/mm ² Densitate: 1150-1250 Kg/m ³ Necesar de apă: 0,2-0,25 litri/Kg material uscat Grosimea de strat maximă: 20mm/strat Consumul de material: cca 12-14 Kg/m ² pentru grosimea de strat de 10 mm.
Aplicabilitatea după amestecare cu apă	Timp de minim 3 ore
Prelucrare suport	Suprafețele suport trebuie să fie uscate, curate, stabile, lipsite de substanțe neaderente sau alte impurități mecanice.
Preparare	Pulberea se introduce în apă și se amestecă energic cu ajutorul unui dispozitiv mecanic rotativ până la obținerea unui amestec omogen. Se lasă în repaus 10 minute și se amestecă din nou energic.

Aplicare Mortarul de tencuială TERMOFLEX MG-25-I se poate aplica cu metoda clasică manuală sau cu metoda mecanică cu ajutorul mașinilor de tencuit.

- a) aplicare mecanizată: se reglează cantitatea de apă necesară conform prescripțiilor date de producătorul mașinii de tencuit și se aplică mortarul pe suport până la grosimea finală (max 20 mm într-un strat). Urmează apoi aceleași faze de prelucrare ca și în cazul aplicării manuale.
- b) aplicare manuală: se aplica mortarul în mod clasic pe perete cu ajutorul unei mistrii până la grosimea finală (max. 20 mm într-un strat). Se uniformizează grosimea cu ajutorul unui dreptar și apoi se lasă să se întărească tencuiala aplicată (circa 3 ore) până când la pipăit nu mai este moale. Se stropește ușor și se drișcuieste suprafața cu o drișcă de burete.

!! În cazul aplicării pe tavane produsul se aplică într-un singur strat cu grosimea maximă de 10mm, caz în care se recomandă aplicarea în prealabil a unei amorse din același tip de material, urmat apoi de aplicarea „umed pe umed” a materialului de tencuire până la obținerea planeității necesare .

Indicații: În timpul punerii în operă, temperatura aerului și a suportului trebuie să fie de minim +5°C și maxim +35°C. Nu se aplică în bătaia directă a razelor solare.

Depozitare În spații închise, uscate, ferite de umezeală, pe paleți de lemn.

Livrare Ambalaj: saci de hârtie multistrat de 40 Kg, stivuiți pe paleți de lemn.

Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației, în condițiile ambalajului închis și a depozitării în spații uscate.

ATENȚIE!

Xi -iritant	R 36/37 - Iritant pentru ochi și sistemul respirator
	R 38 - Iritant pentru piele
	R 41 - Risc de leziuni oculare grave
	R 43 - Prin contact cu pielea poate cauza o iritare
	S 2 - A nu se lăsa la îndemana copiilor
	S 22 - A nu se inhala praful
	S 24/25 - A se evita contactul cu pielea și ochii
	S 26 - În caz de contact cu ochii se vor spăla cu apă din abundență , după care se va solicita asistență medicală.
	S 28 - După contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă
	S 29/35 - Nu goliți la canalizare, aruncați acest produs și ambalajul sau într-un loc sigur
	S 37 - A se purta mănuși de protecție adecvate
	S 38 - În caz de ventilație insuficientă se vor folosi mijloace de protecție respiratorie adecvate

Calitate asigurată Verificări permanente în laboratoarele proprii , în instituțiile și laboratoarele partenere acreditate.

Standard de referință SR EN 998-1/2004

Notă :

1. Prezenta fișă tehnică însoțește fiecare factură care conține produsul prezentat în fișă.
2. Este interzisă reproducerea prezentei fișe tehnice.
3. Datele din aceste fișe tehnice și mai ales indicațiile privind modul și domeniul de utilizare sunt conforme cu nivelul cel mai înalt al tehnologiei. Datorită diversității mari de materiale, unelte, sau condiții de lucru, punerea în operă a acestor produse trebuie adaptată și de aceea vă recomandăm ca pentru orice lămuriri suplimentare să consultați în scris producătorul, înainte de utilizarea produsului. Orice responsabilitate a producătorului cu privire la eșecuri de aplicare rezultate din interpretarea greșită a textului prezentei fișe tehnice, sau rezultată din consultanță orală este exclusă, exceptând cazul în care daunele au fost cauzate doar de calitatea necorespunzătoare a produsului la care se referă prezenta fișă tehnică.
4. În funcție de evoluția reglementărilor tehnice în vigoare, producătorul își rezervă dreptul de a modifica prezenta fișă tehnică.